



INFORMAZIONI GENERALI

IMPERIAL DRYBACK

STANDARDS	ISO/DIS 19322.2:2016 EN649	PVC eterogeneo
DIMENSIONE		1230 x 192 mm
SPESSORE	ISO 24346	2,5 mm
STRATO D'USURA	ISO 24340	0,55 mm
SISTEMA DI INSTALLAZIONE		Colla
PAD ACUSTICO		N/A
SMUSSO		Smusso regolare
GOFFRATURA		N/A
LIVELLO DI LUCENTEZZA		2-4 gradi
QUANTITÀ		16 tavole/scatola 40 scatole/pallet
ZONA DI COPERTURA		3,78 m ² / box 151,14 m ² / pallet

PRESTAZIONI

INFIAMMABILITÀ	EN1350-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	B _{fl} -s1
RESISTENZA ALLE MACCHIE	EN ISO 26987:2012	Classe 0
SOLIDITÀ DEL COLORE	EN ISO 105-B02	Grado 6
RESISTENZA AI FUNGHI	ISO 846	Intensità di crescita 0
STABILITÀ DIMENSIONALE	ISO 23999	≤ 0,15 %
ISOLAMENTO ACUSTICO	EN ISO 10140-3 ISO 717-2	N/A
ENTRAZIONE RESIDUA	EN 433	< 0,1 mm
SEDIA CON RUOTA	ISO 4918 EN 425:2002	Conforme
EMISSIONE DI FORMALDEIDE	EN 14041:2004	Classe E1
RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO	EN 13893 DN 51130	DS R10
COMPORTAMENTO ELETTROSTATICO	EN 1815	Conforme
REACH	EC N° 1907/2006	Conforme
EMISSIONE DI VOC	REGOLAMENTO FRANCESE VOC	A+
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO		Si, 27°C massimo.

CLASSIFICAZIONE E GARANZIA

CLASSIFICAZIONE	ISO 10874 Commerciale leggero ISO 10874 Domestica EN 685 Commerciale leggero EN 685 Domestica	Class 33 
GARANZIA	Domestica Commerciale leggero Commerciale	25 anni 20 anni 10 anni

